



www.sdgspa.it

Cliente: Standard

Codice prodotto: 250

Descrizione articolo: Coppa 250
contenenza: 290 ml


Tipologia materiali: cartoncino 100 % Fibra vergine
accoppiato a polietilene 270+15 g/mq

Tipo di stampa: OFFSET

Peso singolo prodotto: 9 g

IMMAGINE E DISEGNO TECNICO /

Le misure sono espresse in mm.



IMBALLO PRODOTTO /

Tipologia scatola: Cartone ondulato avana

Misure esterne scatola: 600 x 400 x 585h mm

Peso lordo scatola: 10,1 kg

Peso netto scatola: 8,6 kg

Nr. pezzi/confezione: 40

Nr. confezioni/scatola: 24

Pezzi/scatola: 960

Tipol. confezionamento: Sacchetto in polietilene neutro

Etichetta confezione: si

Etichetta scatola: si

Scatole/pallet: 12

Disposizione su pallet: 4 scatole di base x 3 strati in altezza.

Tipologia pallet: 80x120 cm a perdere

Altezza Totale bancale: 1,9 m circa (compreso pallet)

Il presente articolo è disponibile nelle seguenti grafiche:

BIANCA Codice prodotto 250-00 Codice EAN ct. 8059395340415 conf. 8032532910948

BIMBI MARE Codice prodotto 250-11 Codice EAN ct. 8059395343058 conf. 8032532916469

LATTE FRUTTA AZZURRA Codice prodotto 250-12 Codice EAN ct. 8059395340422 conf. 8032532912874

TUTTI FRUTTI Codice prodotto 250-10 Codice EAN ct. 8059395340439 conf. 8032532913536

TEXT Codice prodotto 250-22 Codice EAN ct. 8059395340446 conf. 8032532918159

BUBBLES VIOLA Codice prodotto 250-24 Codice EAN ct. 8059395340453 conf. 8032532919118

SPECIFICHE TECNICHE MATERIA PRIMA:

Proprietà / unità	Standard	
Cartoncino accoppiato:		
Grammatura, g/m ²	285	ISO536
PE, g/m ²	15	Mill Method
Spessore, µm	400	ISO 534
Cartoncino:		
Resistenza alla flessione L&W 15°MD, mN	360	ISO2493-1
Resistenza alla flessione L&W 15°CD, mN	165	ISO2493-1
Allungamento CD, %	6.0	ISO1924-3


Le materie prime utilizzate per la produzione del manufatto sono di origine europea.

Gli inchiostri e le vernici sono a basso odore e bassa migrazione idonei alla stampa di imballaggi primari prodotte in conformità alle Linee Guida **EUPIA**.

Il cartoncino utilizzato ed il manufatto sono certificati FSC®



Il marchio della gestione forestale responsabile



CONFORMITÀ E NORME DI UTILIZZO /

Sulla base di prove interne, si dichiara che il prodotto può essere impiegato nei seguenti modi:

Il manufatto può essere utilizzato, unitamente all'alimento, nel forno tradizionale
Se Sì, indicare Tempo e Temperature massime _____ SÌ NO

Il manufatto può essere utilizzato, unitamente all'alimento, nel forno a microonde
Se Sì, indicare Tempo e Temperature massime _____ SÌ NO

Il manufatto può essere utilizzato, unitamente all'alimento, a basse temperature
Se Sì, indicare Tempo e Temperature massime (-18°C per 24 mesi) SÌ NO

Si raccomanda di verificare l'idoneità tecnologica nell'applicazione reale in base ai tempi e alle temperature d'impiego.

Prodotto idoneo al contatto con alimenti secondo il regolamento CE n° 1935/2004, Regolamento EU 10/2011 e al D.M. del 21/03/1973 e successivi aggiornamenti.

Il prodotto è monouso, si consiglia l'utilizzo entro 3 anni dalla data di produzione.

Conservare in luogo asciutto e lontano dai raggi del sole e fonti di calore (0°C + 35°C).

Livello di qualità accettabile (**AQL**): 1% del lotto consegnato

QUESTO PRODOTTO NON È UN GIOCATTOLO.